NATURHAUS-Harmonic transparent + farbig

Produktinformation:

NATURHAUS-*Harmonic* ist ein seidenglänzendes Überzugsmaterial für normal beanspruchte Holzflächen im Innenbereich (Treppen, Böden, Tisch- und Arbeitsplatten ausgenommen). Das Produkt ist frei von organischen Lösemitteln. NATURHAUS-*Harmonic* ist lichtecht. Die Oberfläche ist schmutz- und wasserabweisend, Diffusions-offen, antistatisch, frei von unangenehmen Gerüchen. Die farbige Oberfläche mit einem transparenten *Harmonic*-Überzug entspricht der *DIN EN71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeug"*. Alle NATURHAUS-*Harmonic Produkte* sind untereinander mischbar.

Zusammensetzung:

ungebleichtes Bienen- und Carnaubawachs, Schellack, Kosmetikemulgator in wässriger Lösung. Die farbigen Einstellungen enthalten zusätzlich mikronisierte Erd- und Mineralpigmente in wechselnden Anteilen.

Verarbeitung:

NATURHAUS-*Harmonic* nach gründlichem Aufrühren durch Streichen oder Spritzen einmal unverdünnt auftragen bei Bedarf sind weitere Beschichtungen möglich. Eine Holzvorbereitung ist nicht zwingend erforderlich. Die Holzfeuchte darf 12% nicht übersteigen.

Nach vollständiger Trocknung kann frühestens nach 3 Stunden auspoliert werden. Bei deckender Farbgebung von bis zu 3 Aufträgen muss nach dem letzten Auftrag aufpoliert werden. Verwenden Sie hierzu für ebene Flächen einen fusselfreien Lappen oder eine geeignete Polierbürste (z.B. Edruflex-Bürste mit Körnung 500). Zum Polieren profilierter Flächen empfehlen wir den Einsatz einer Rosshaar-Bürste. Arbeitsgeräte mit Leitungswasser reinigen. Die regel-mäßige Kontrolle und Renovierung der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Trockenzeiten:

NATURHAUS-*Harmonic* ist bei normaler Raumtemperatur nach ca. 3 Stunden polierfähig. Forcierte Trocknung verkürzt die Trockenzeit erheblich.

Belastbarkeit:

NATURHAUS-*Harmonic* schützt vor Spritzwasser. Stehende Nässe ist zu vermeiden.

Reinigung und Pflege:

In den ersten 4 Wochen nur trocken reinigen. Später nebelfeucht mit NATURHAUS-*Clean & Polish (Art-Nr. 02300),* 1:40 mit Wasser verdünnt.

Physikalische Daten:

Farblos Dichte ca. 0,95 g/ml, Viskosität ca. 13 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm)
Signalweiß Dichte ca. 1,10 g/ml, Viskosität ca. 18 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm)

Ergiebigkeit:

15 - 40 m²/l (entspr. 20 - 70 g/m²), je nach Untergrund und Auftragsart.

Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Kennzeichnung:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV und EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise:

Es besteht keine Gefahr von Selbstentzündung. Das Produkt darf deshalb auch mit konventionellen Lacken in Spritzkabinen und Spritzautomaten verarbeitet werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Artikel-Nr.:						
	Farblos	01020	*Amazonasgrün*	01022	*Atlantisblau*	01024
	Signalweiß	01021	*Saharagelb*	01023	*Toskanarot*	01025

Gebindegrößen, Behältermaterial:					
750 ml	3 l	10 l	25		l
PE/PP	PE/PP	PE/PP	innenbeschichtetes Weißblech		

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 002 / August 2007)

Naturhaus Naturfarben GmbH, Eichenstr. 8, 83083 Riedering, www.naturhaus.net email: info@naturhaus.net, Telefon (0 80 36) 30 05-0 • Fax (0 80 36) 30 05 -30